

Olejowanie + lakierowanie w technologii Eukula

Technologia łączy naturalny wygląd podłogi olejowanej i łatwą pielęgnację podłogi lakierowanej

Zakres prac:

1. Szpachlowanie

Wypełnić fugi ocyklinowanej wcześniej podłogi szpachłówką Eukula H99S. Po 30 minutach podłogę oszlifować.

2. Olejowanie Euku ol 1 HS

Po zmatowieniu przeszlifowanego podłoża papierem 120/150 nanieść jedną warstwę oleju za pomocą pacy metalowej i wetrzeć padem beżowym. W przypadku miękkiego drewna jak sosna, świerk, jodła może dojść do wysięków soli mineralnych w trakcie wysychania oleju. Olej musi być całkowicie suchy przed lakierowaniem następnego dnia. Należy dokładnie wetrzeć olej beżowym padem zwłaszcza w fugach, tak aby nie było nadmiaru oleju przed lakierowaniem. Następnego dnia, gdy olej jest całkowicie suchy można rozpocząć lakierowanie bez szlifowania międzywarstwowego.

3. Lakierowanie Strato 2K PU 461

Dokładnie wymieszać mechanicznie lakier z utwardzaczem Strato 460 Harter w proporcji 9:1, odczekać 15 minut i nakładać lakier. Po 6 godz. podłogę szlifować międzywarstwowo i nałożyć kolejną warstwę lakieru. Czas utwardzania lakieru od wymieszania ok. 4 h. Możliwość poruszania się po polakierowanej podłodze po 6 godz. Pełne utwardzenie lakieru po 7 dniach. Do konserwacji stosować środek Euku-wax

Zużycie:

ok. 0,05 /m² dla oleju euku-öl 1 HS

ok. 0,25 l/m² dla lakieru Strato 461 (dwie warstwy)

PRODEXPOL®